

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sika® ViscoCrete®-3000-10 M

PHỤ GIA GIẢM NƯỚC CAO CẤP

MÔ TẢ

Sika® ViscoCrete®-3000-10 M là phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông trên cơ sở phối trộn của polymer thế hệ thứ 3 để sản xuất bê tông mềm, xốp cường độ cao. Sika® ViscoCrete®-3000-10 M phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại G.

ỨNG DỤNG

Sika® ViscoCrete®-3000-10 M chủ yếu thích hợp trong sản xuất bê tông cho nhà máy bê tông trộn sẵn và bê tông đúc sẵn.

Sika® ViscoCrete®-3000-10 M có tính chất vượt trội bởi khả năng giảm nước của nó rất cao, cung cấp độ chảy tốt mà vẫn giữ được độ kết dính tối ưu cho bê tông. Sika® ViscoCrete®-3000-10 M có thể sử dụng cho các loại bê tông sau đây:

- Bê tông cường độ cao / tính năng cao đúc tại công trường
- Cọc nhồi cường độ cao
- Cầu và các kết cấu đúc hẫng
- Các cấu kiện đúc sẵn cho vỏ hầm

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

Sika® ViscoCrete®-3000-10 M kết hợp các kiểu tác động khác nhau. Bằng cách hấp thụ trên bề mặt các hạt mịn và giữ chúng tách rời trong quá trình thủy hóa, Sika® ViscoCrete®-3000-10 M tác động lên các đặc tính sau đây của bê tông:

- Độ giảm nước rất cao
- Mềm dẻo và phù hợp cho bơm khoảng cách xa
- Độ chảy cao (giảm đáng kể công tác đổ và đầm)
- Tính công tác có thể duy trì đến 120 phút (tùy theo liều lượng phụ gia, loại xi măng, nhiệt độ xung quanh)
- Cải thiện độ chống thấm
- Cải thiện khả năng kháng từ biến và co ngót

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Gốc hoá học	Hỗn hợp của Polycarboxylat cải tiến hệ nước
Đóng gói	200 / 1000 L
Ngoại quan / Màu sắc	Chất lỏng màu nâu
Hạn sử dụng	12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở
Điều kiện lưu trữ	Lưu trữ trong điều kiện khô ráo, bảo vệ tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp ở khoảng nhiệt độ từ +5 °C và +30 °C
Khối lượng thể tích	1.065–1.085 kg/l
Độ pH	4.00–6.00

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hướng dẫn đổ bê tông

Đổ bê tông: Nhờ sử dụng Sika® ViscoCrete®-3000-10 M có thể sản xuất bê tông chất lượng cao nhất, tuy nhiên các quy trình của công nghệ bê tông như trộn, đổ, đầm rung và bảo dưỡng phải được tuân thủ và áp dụng.
Bảo dưỡng: Các biện pháp bảo dưỡng bê tông hiệu quả cần phải được thực hiện. Nên sử dụng hợp chất bảo dưỡng của Sika.
Sika® ViscoCrete®-3000-10 M phù hợp cho bê tông được bảo dưỡng bằng hơi nước.

Sự tư vấn đặc biệt

Sika® ViscoCrete®-3000-10 M có thể pha vào nước đã được định lượng cho bê tông trước khi cho vào hỗn hợp bê tông khô hoặc cho riêng phụ gia vào hỗn hợp bê tông ướt.
Để đạt hiệu quả phân tán của phụ gia, chúng tôi đề nghị thời gian trộn tối thiểu là 60 giây.
Khi thêm phần nước còn lại của mẻ trộn để điều chỉnh độ dẻo của bê tông thì nên thực hiện tối thiểu sau 2/3 thời gian trộn hỗn hợp ướt để tránh nước dư trong bê tông.

THÔNG TIN THI CÔNG

Liều dùng khuyến nghị

0.7–2.5 L/100 kg xi măng
Liều lượng điển hình: 1.1–1.6 L/100 kg xi măng

Sự tương thích

Sika® ViscoCrete®-3000-10 M có thể dùng kết hợp với tất cả các sản phẩm Sikament®, Sika® Aer, Sika® Pump, Sikacrete® PP-1, nhưng phải thêm vào hỗn hợp bê tông một cách riêng rẽ và không được trộn chung chúng với nhau trước khi cho vào.
Sika® ViscoCrete®-3000-10 M tương thích với tất cả các loại xi măng Portland.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Dùng quá liều lượng sẽ dẫn đến tính thi công và thời gian đông kết của bê tông kéo dài; tuy nhiên với điều kiện bảo dưỡng đầy đủ, cường độ cuối cùng và các đặc tính của bê tông sẽ không bị ảnh hưởng.
Các thiết bị định lượng chính xác có thể được cung cấp bởi Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam.
Cần sử dụng máy trộn bê tông thích hợp và không được trộn bằng tay.
Đề nghị tiến hành trộn thử nghiệm để chọn tỉ lệ liều lượng chính xác đáp ứng cho từng yêu cầu cụ thể. Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Sika để được hướng dẫn thêm.

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

GIỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Biện pháp bảo vệ: Tránh tiếp xúc lâu với da. Rửa sạch

hoàn toàn bằng nước xà phòng. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt hoặc miệng, rửa ngay lập tức bằng nước ấm, sạch và đưa ngay đến trung tâm y tế.

Tránh tiếp xúc với thực phẩm và đồ dùng gia đình.

Sinh thái/ Loại bỏ chất thải: Không được đổ bỏ vào nguồn nước hoặc đất và tuân theo qui định của địa phương

Loại hàng vận chuyển: Không nguy hại

Độc hại: Không độc hại

LƯU Ý PHÁP LÝ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (84-251) 3560 700
Fax: (84-251) 3560 699
sikavietnam@vn.sika.com
vnm.sika.com



Bản chi tiết sản phẩm
Sika® ViscoCrete®-3000-10 M
Tháng Sáu 2017, Hiệu đính lần 01.01
021301011000002471

SikaViscoCrete-3000-10M-vi-VN-(06-2017)-1-1.pdf

